

# Informacja o produkcji


## PLASTYFIKATOR AD1208 1.975.1208

### OPIS PRODUKTU

AD 1208 PLAST jest produktem opartym na żywicach elastomerowych. Powoduje uelastycznienie powłoki. Jest stosowany do aplikacji na tworzywach, zarówno elastycznych, jak i półsztywnych (zderzaki, spoilery, itp.). AD 1208 PLAST może być mieszany z podkładami i lakierami 2K.

### PODŁOŻA

Elementy pojazdów z tworzyw sztucznych, elastycznych lub półsztywnych.



### PRZYGOTOWANIE

Dodawaj 10-30% (zależnie od poziomu elastyczności podłoża) do gotowej mieszanki produktu:

#### Podkłady

- Topfiller HS
- Maxirock
- Maxidriver MS
- Tintfiller
- MS Filler 4:1
- Blitzsealer
- HP Multigrey Filler

#### Kolory

- Duralit Car
- Premium UHS Duralit

#### Lakiery bezbarwne

- Maxiclear HS New
- Superlack MS
- Maxilack
- Mat Clear
- HP Clear

**Ważne:** Nigdy nie dodawaj do kolorów bazowych Maxicar HS i Aquamax.

### UTWARDZACZE I ROZCIĘNCZALNIKI

Dodaj utwardzacz i rozcieńczalnik zgodnie z kartą techniczną właściwego produktu.



### APLIKACJA

Zgodnie z kartą techniczną danego produktu.



### SUSZENIE

Czasy schnięcia produktów z dodatkiem plastyfikatora ulegną wydłużeniu. Przy dodatku 30%, czas schnięcia wydłuży się o 30-40%.



### INFORMACJE TECHNICZNE

Opakowania: 0,5 litra

Przechowywanie: w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.



## BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Prosimy czytać informacje na temat zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Należy również stosować osobiste wyposażenie ochronne.

### Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego

Dane w arkuszu zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własne ryzyko, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody.

Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną.

Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
ul. Bodycha 47  
**05-816 Warszawa-Michałowice**  
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10  
Faks: +48 22 753 03 13  
[www.maxmeyer.com](http://www.maxmeyer.com)